

Premium Stone Seal S-PS Penetrating Instructions

Including:

Vea la página 3 para Español (See page 3 for Spanish)



GRANITE



BLUESTONE



LIMESTONE



MARBLE

S-PS

Stone Seal™ S-PS is a natural-looking penetrating sealer that can be used on a variety of surfaces for both vertical and horizontal applications. It protects the surface against damaging effects of water intrusion, acid rain, deicing chemicals, freeze/thaw exposure, airborne dirt and smog. It is easy to apply and retains the original appearance of granite, bluestone, sandstone, soapstone, manufactured stone and clay.

COVERAGE

Polished: up to 300 sq. ft. per gallon (27.87 sq. m. per 3.78 liters). Unpolished: up to 200 sq. ft. per gallon (18.58 sq. m. per 3.78 liters). Coverage may vary depending on surface and application.

CLEAN-UP

Clean sprayer and tools with SRW Specialty Clean™ XY Xylene Solvent.

STORAGE

Store container in a cool, well-ventilated area with cap or lid firmly in place.

FEATURES

- Invisible/natural look
- Protects against damaging weather elements
- Easy application
- Solvent based
- Minimizes salt and freeze/thaw damage
- Seals and protects
- Interior/exterior use
- Breathable

USER TIPS

- Always follow stone manufacturer's sealing recommendations and test in a small, discrete area before use.
- If using on manufactured stone, ask stone dealer about cleaning and sealing procedures prior to application.
- Do not use more than one sealer on the same project.

APPLICATIONS

- Granite/Quartz
- Limestone
- Marble/Travertine
- Bluestone/Sandstone
- Manufactured Stone
- NOT FOR USE ON:
 - » Slate
 - » Structures under hydrostatic pressure

Premium Stone Seal S-PS Penetrating Instructions

Vea la página 4 para Español (See page 4 for Spanish)

EASY 4-STEP PROCESS

1 CLEAN



- Wait 28 days after installing polymeric sand before sealing.
- Thoroughly sweep surface of joint sand or loose material.
- Spot clean if needed with one of these SRW cleaning products:
CD = Cleaner & Degreaser for oil and grease spots
MC = Mold, Moss & Mildew Cleaner
OC = Organic Stain Cleaner
- Prepare all stones with this SRW Stone Clean™ product:
SW = Stone Wash for general cleaning & polyhaze removal

2 CLIMATE



- After cleaning, wait at least 24 hours before sealing. Surface and joints must be completely dry.
- Recommended application temperatures are 50°F–80°F (10°C–27°C).
- Do not apply if inclement weather is forecasted within 24 hours.

3 APPLY



- **STIR THOROUGHLY.**
- Apply with an SRW Products approved sprayer and Slit Foam Roller.
- Spray against a wet edge then back roll. This prevents an uneven finish. A 2-person application is recommended.
- Do not overlap a previously sealed and dried area. Start at the highest project elevation.
- Do not allow sealer to pool on pavers or in joints. Wipe off excess sealer.

4 CURE



- Allow sealed area to dry and cure 24 hours.
- Protect area from water and rain until dry.
- Dry-tack free: 25 minutes
- Foot traffic: 24 hours
- Vehicle traffic: 72 hours

Note: All calculations based on 68°F–77°F (20°C–25°C)

CAUTION: Protect buildings, landscaping and vehicles from overspray or spray drift. Keep away from heat, sparks, and flame. Vapors may cause flash fire, do not smoke near product. Extinguish all flames and pilot lights, and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent buildup of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use only with adequate ventilation. Do not breathe vapors or spray mists. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness or if air monitoring demonstrates vapor/mist levels are above applicable limits, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) during and after application. Follow respirator manufacturer's direction for respirator use. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash thoroughly after handling.

WARNING: Contains petroleum distillates. Vapor harmful. Product may affect the brain or central nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Harmful if swallowed. Do not take internally. Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. See SDS for further information.

IN CASE OF FIRE: Use CO2 or dry chemical extinguisher. Do not use water spray.

Important Notice: Since the use of this product is beyond the control of the manufacturer, no guarantee or warranty, expressed or implied is made for the merchantability, fitness or suitability for the use of this product or otherwise extending beyond the description hereof except the obligation to replace that product for portion of shipment proved defective. Furthermore, nothing contained herein shall be construed as a recommendation to use any product in conflict with existing laws and/or patents covering any material or use. Liability is limited to product replacement only. FOR PROFESSIONAL USE ONLY.

Keep out of the reach of children.

Concrete curing & sealing compound coating

(Regular Version ONLY) VOC 722 g/L (6.03 lbs/gallon)

(VOC Version ONLY) VOC 513 g/L (4.28 lbs/gallon)

(Regular Version ONLY) WARNING: COMBUSTIBLE LIQUID & VAPORS.
(VOC Version ONLY) DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPORS.

Manufactured in the USA for SRW Products, Princeton, MN 55371

(Regular Version ONLY) Reorder #STONE S-PS CTN

(VOC Version ONLY) Reorder # STONE S-PS VOC CTN

(Regular Version ONLY) This product may not be used in the following locations: CA, CT, DE, IL, IN, MA, MD, ME, MI, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, VT, VA, District of Columbia, Maricopa Cty, AZ, Jefferson City, KY, and Vancouver, WA.

Premium Stone Seal S-PS Penetra en Piedra Instrucciones



S-PS

Stone Seal™ S-PS es un impermeabilizador penetrante de apariencia natural que puede utilizarse sobre varios tipos de superficies para aplicaciones tanto horizontales como verticales. Protege la superficie contra daños provocados por filtraciones de agua, lluvia ácida, productos químicos anticongelantes, exposición a la congelación y descongelación, suciedad suspendida en el aire y esmog.

COBERTURA

Pulida: hasta 24,9 metros cuadrados cada 3,78 litros. Sin pulir: hasta 18,6 metros cuadrados cada 3,78 litros. La cobertura puede variar según la superficie y la aplicación.

LIMPIEZA

Limpie los pulverizadores y las herramientas con Xylene Solvent XY de Specialty Clean™ (solvente de xileno) de SRW.

ALMACENAMIENTO

Almacene el envase en un área fresca y bien ventilada con la cubierta o la tapa firmemente ajustada.



GRANITO



PIEDRA CALIZA AZUL



PIEDRA CALIZA



MÁRMOL

CARACTERÍSTICAS

- Acabado de aspecto invisible y natural.
- Protege contra los elementos climáticos dañinos.
- Base solvente.
- Minimiza el daño provocado por la sal y la congelación y descongelación.
- Aplicaciones para interiores y exteriores.

APLICACIONES

- Granito/cuarzo
- Piedra caliza
- Mármol/travertino
- Piedra caliza azul/arenisca
- Piedra fabricada/cultivada
- NO PARA SU USO EN:
 - » Pizarra
 - » Estructuras sometidas a presión hidrostática

CONSEJOS PARA EL USUARIO

- Siempre siga las recomendaciones de impermeabilización del fabricante de la piedra y realice una prueba en un área pequeña y apartada antes de usar el producto.
- Si se utiliza sobre piedra cultivada, consulte al distribuidor de piedras sobre los procedimientos de limpieza e impermeabilización antes de realizar la aplicación.
- No utilice más de un impermeabilizador sobre el mismo proyecto.

Premium Stone Seal S-PS Penetra en Piedra Instrucciones

PRECESO SENCILLO EN 4 PASOS

1 LIMPIAR



- Espere 28 días después de la instalación de arena polimérica antes de impermeabilizar.
- Barra cuidadosamente la superficie para eliminar la arena de las juntas o los materiales sueltos.
- De ser necesario, limpie las manchas con uno de estos productos de limpieza de SRW: **CD** = limpiador y desengrasante **MC** = limpiador de moho y musgo **OC** = removedor de manchas orgánicas
- Prepare todas las piedras con este producto Stone Clean™ de SRW: **SW** = enjuague para piedras para limpieza general y remoción de bruma polivinílica.

2 CLIMA



- Después de la limpieza, espere al menos 24 horas antes de impermeabilizar. La superficie y las juntas deben estar completamente secas.
- Las temperaturas recomendadas para la aplicación son de 10 °C (50° F) a 27 °C (80° F).
- No aplique el producto en caso de que haya pronóstico de mal tiempo dentro de las próximas 24 horas.

3 APLIQUE



- **AGITE BIEN.**
- Aplique con un pulverizador y rodillo de espuma con hendiduras aprobados por SRW Products.
- Pulverice contra un borde húmedo y luego pase el rodillo. Esto evita que haya un acabado irregular. Se recomienda que la aplicación la realicen 2 personas.
- No superponga con una zona seca y previamente impermeabilizada. Comience en el punto más alto del proyecto.
- No permita que el impermeabilizador se acumule en los adoquines ni en las juntas. Limpie el exceso de impermeabilizador.

4 ENDURECER



- Deje que el área impermeabilizada se seque y se endurezca durante 24 horas.
- Proteja el área del agua y la lluvia hasta que esté seca.
- Secado libre de adherencia: 25 minutos.
- Tráfico a pie: 24 horas.
- Tráfico vehicular: 72 horas.

Nota: Todos los cálculos se basan en una temperatura de entre 20 °C y 25 °C

PRECAUCIÓN: Proteja edificios, jardines y vehículos del exceso o la dispersión de rocío. Mantenga lejos del calor, las chispas y las llamas. Los vapores pueden provocar combustiones espontáneas, no fume cerca del producto. Extinga todas las llamas y luces piloto y apague estufas, calentadores, motores eléctricos y otras fuentes de ignición durante el uso del producto y hasta que los vapores se hayan dispersado. Evite la formación de vapores al abrir todas las ventanas y puertas, para conseguir así una ventilación cruzada. Use solo con ventilación adecuada. No inhale vapores ni brumas de pulverizaciones. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta irritación en los ojos, dolor de cabeza o mareos, o si el monitoreo del aire muestra niveles de vapor/bruma por encima de los límites aplicables, utilice un respirador apropiado debidamente ajustado (aprobado por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional [National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH]) durante y después de la aplicación. Siga las indicaciones del fabricante del respirador acerca del uso de este. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Lávese bien después de manipular el producto.

ADVERTENCIA: Contiene destilados de petróleo. Vapor nocivo. Puede afectar el cerebro o el sistema nervioso central y provocar mareos, dolores de cabeza y náuseas. Puede irritar los ojos, la piel, la nariz y la garganta. Nocivo si se ingiere. No ingerir. En los informes, se ha asociado la exposición ocupacional prolongada y repetitiva excesiva a los solventes con graves daños cerebrales y de los sistemas. El mal uso intencional, como concentrar e inhalar deliberadamente los contenidos, puede ser nocivo o fatal. Consulte la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para obtener más información.

EN CASO DE INCENDIO: utilice un extintor de CO2 o agente químico seco. No utilice agua nebulizada.

Aviso importante: Debido a que el uso de este producto está fuera

del control del fabricante, no hay garantía, implícita o explícita, para su comercialización, adecuación o idoneidad para su uso o que se extienda más allá de la descripción que aparece en el presente, excepto la obligación de reemplazar dicho producto o una porción del lote comprobado como defectuoso. Además, nada de lo que aparece aquí debe ser interpretado como una recomendación sobre el uso de cualquier producto que esté en conflicto con las leyes existentes o con las patentes que cubren cualquier material o su uso. La responsabilidad se limita únicamente al reemplazo del producto. PARA USO PROFESIONAL EXCLUSIVAMENTE.

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

Revestimiento compuesto para el endurecimiento y la impermeabilización del concreto.

(SOLO versión regular) COV 722 g/l (6,03 libras/galón)

(SOLO versión con COV) COV 513 g/l (4,28 libras/galón)

(SOLO versión regular) ADVERTENCIA: LÍQUIDOS Y VAPORES COMBUSTIBLES.

(SOLO versión con COV) ¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPORES MUY INFLAMABLES.

Fabricado en los EE. UU. por SRW Products, Princeton, MN 55371

(SOLO versión regular) Nuevo pedido n.º STONE S-PS CTN

(SOLO versión con COV) Nuevo pedido n.º STONE S-PS VOC CTN

(SOLO versión regular) Este producto no puede utilizarse en las siguientes ubicaciones: California, Connecticut, Delaware, Illinois, Indiana, Massachusetts, Maryland, Maine, Michigan, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Ohio, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Distrito de Columbia, Maricopa City, Arizona, Jefferson City, Kentucky y Vancouver, Washington.